

RockerTHERM® 301

İsı Yalıtım Levhaları İçin Sıva Harcı



RockerTHERM®301, kullanıma hazır ısı yalıtım levhalarının üzerinde ince tabaka sıva oluşturmak amacıyla ile hazırlanmış, polimer ihtiwa eden, son derece dayanıklı ve kolay uygulanan sıva harcidir.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış cephelerde XPS, EPS, taş yünü ve kaya yünü gibi ısı yalıtım levhalarının sıvanmasında kullanılır.

AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür,
- Hızlı mukavemet alır,
- Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır,
- Kayma yapmaz,
- Kolay hazırlanır ve uygulanır,
- Yanmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri toz
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Uygulama kalınlığı	3-4 mm
Kap ömrü	2 saat
Katlar arası beklenmesi gereken süre	4-5 saat
Kuru yoğun yoğunluğu	1400±300 kg/m³
Basınç dayanımı	≥ 6 N/mm² (28 gün sonra)
Bağ dayanımı	≥ 0,5 N/mm² FP(A) (28 gün sonra)
Kapiler su emme	W0
İsil iletkenlik	(λ10,kuru) 0,75 W/m.K P=%50
Su buharı geçirgenliği katsayısı	≤15 µ
Yanın sınıfı	A1

- Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.



AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

25 kg'lık kraft torba

Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış orijinal ambalajında kullanım ömrü 12 aydır.



RockerTHERM® 301

İsı Yalıtım Levhaları İçin Sıva Harcı

YÜZEM HAZIRLIĞI:

- Isı yalıtım levhasının yapıştırılacağı yüzey sağlam ve temiz olmalıdır.
- Yüzey tamiratları 24 saat önceden yapılmalı, yağ - boyalı - toz - kür gibi harçın yapışmasını önleyecek maddelerden yüzey tamamen arındırılmalıdır.
- Yüzey uygulamadan önce suya doyurulmalı, emici yüzeylerde önlem alınmalıdır.
- Yalıtım levhası yüzeyi temiz, kuru ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- RockerTHERM®300 ile yapıştırılmış ve dübellenmiş ısı yalıtım levhalarının yüzeyi üzerine, RockerTHERM®301 bir kat uygulanır.
- Daha sonra sıva filesi (fibermesh) ilk kata gömülür.
- Ardından ikinci kat sıva uygulaması yapılır.
- Ürün prizini aldıktan sonra tercih edilen renkteki Rocker Therm® boyaları uygulanır.
- Harç yüzeye yayarak ısı mantolama levhasının ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayıniz. Levhalar bastırılarak eşit kota getirilir. Yapıştırıcının kürünü almasından sonra, mekanik dübeller yardımcı ile levhalalar duvar ve betona tutturulur. Yapıştırma harçının yapıştırma işleminden önce kuruyarak film tabakası oluşturulması engellenmelidir. Hazırlanan harç 1 saat içerisinde tüketiniz.

SARFİYAT

4-5 kg/m²

UYARI VE ÖNERİLER:

- +5 ile + 35 °C arasında kullanılmalıdır.
- Hazırlanan harç içeresine hiçbir yabancı madde ilave edilmelidir.
- Kullanım süresi geçmiş harç, su ilavesi ile tekrar kullanılmamalıdır.
- Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.