

RockerTILE® 105

Extra Performanslı Seramik
Yapıştırma Harcı C1 TE



Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, tek bileşenli kolay uygulanabilen çimento esaslı seramik yapıştırma harcı

Standart : TS EN 12004 – Sınıfı: C1TE

C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı,

T = Kayma özelliği azaltılmış,


E = Uzatılmış çalışma süresi

KULLANIM ALANLARI:

- Binaların iç ve dış mekânlarında,
- Teraslarda,
- Banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde,
- Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerinde iyi sonuçlar verir.

AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Kullanıma hazırdır.
- Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri, beyaz toz
Uygulama sıcaklığı	(+5°C) – (+30°C)
Kap ömrü	Ortalama 3 saat
Çalışılabilme süresi	Max 30 dakika
Derz uygulaması için gerekli süre	Duvarda 24 saat, zeminde 24 saat
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Donma çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Uzatılmış açık bekletme süresi: Çekme	30 dakika sonra
Yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²
Kayma	≤ 0,5 mm
Yangına Tepki	A1



AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

25 kg Kraft torba

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 ay



RockerTILE® 105

Extra Performanslı Seramik
Yapıştırma Harcı C1 TE

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Çatlaklar RockerTEC® grubu tamir harçları ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır.
- Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- 25 kg. RockerTILE®105 6,0-6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve düşük devirli mikser ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar 3-4 dakika karıştırılmalıdır.
- Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
- Harç yüzeye uygulanıp kalınlığı dişli çelik mala ile döşenecek seramiğin boyuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. Seramiğin boyutları arttıkça çift taraflı uygulama önerilir.
- Karolar 30 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
- Süresi dolan harcın yerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.

SARFIYAT

SERAMİK	TARAK	TÜKETİM
120 cm ²	6x6x6 mm	tek taraflı yapıştırma 4 kg./m ² çift taraflı yapıştırma 5-6 kg./m ²
120 cm ² ile 500 cm ² arası	8x8x8mm	tek taraflı yapıştırma 5 kg./m ² çift taraflı yapıştırma 6,5 kg./m ²
500 cm ² ile 2000 cm ² arası	10x10x10 mm	tek taraflı yapıştırma 5,5 kg./m ² çift taraflı yapıştırma 7-8 kg./m ²

UYARI VE ÖNERİLER:

- RockerTILE®105 uygulamadan sonra en az 24 saat direk su ile temasından kaçınılmalıdır.
- Uygulamanın yapılacağı hafif beton, ytong ve alçı paneller gibi emici yüzeylerde bağlayıcılığı arttırmak için Rocker astar kullanılmalı ve ince bir film tabakası oluşana kadar beklenilmelidir.
- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.