

RockerSEAL® PR 230

Poliüreatan Esaslı,
Parlak Yüzey Astarı



RockerSEAL® PR 230; Seramik gibi gözeneksiz yüzeylere poliüreatan su izolasyon membranlarının yapışması için özel olarak tasarlanan ve adhezyonu çok güçlü olan bir astardır.

KULLANIM ALANLARI:

- Doğal taş, mermer, seramik gibi yüzeyler,
- Cam,
- Cam tuğla,
- Sırlı karolar.

AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Kolay uygulanır.
- Kısa sürede kurur.
- İnceltme gerektirmez.
- Cam, seramik gibi emici olmayan yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- Adhezyon köprüsü görevi görür.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Tipi	Tek Bileşenli Gözeneksiz Yüzey Astarı
Renk	Şeffaf
Yoğunluk ASTM D 1475/EN ISO 2811-1(20°C)	0.8 gr/cm ³ ±0.03
Viskozite ASTM D 2196/EN ISO 3219(25°C)	40-50cp
Ambalaj	1 Lt - 4 Lt
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +40 °C
İnceltme	Önerilmez
Raf Ömrü	12 ay
Teorik Sarfiyat	0,05-0,08 kg/m ²
Uygulama Metodu	Temiz Bez ile
Kuruma zamanı	23 °C , %55 RH
Kap ömrü ve kuruma zamanı hava şartlarına göre değişkenlik gösterir	Kuruma Zamanı: 10-15 dk



AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

4 Lt

Açılmamış orijinal ambalajında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir.

Açılan malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

RockerSEAL® PR 230

Poliüreatan Esaslı,
Parlak Yüzey Astarı



YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Tüm yüzeylerden uygulama öncesi yağ, gres, parafin atıkları, çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar ve aderansı zayıfatacak bunlar gibi etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey mümkünse yüksek basınçlı su ile yıkanarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
- Yüzey bozuklukları uygun ürünler ile tamir edilmelidir.

KARIŞTIRMA:

RockerSEAL®PR 230; Elle veya düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılıp kullanıma hazır hale getirilir. İnceltilmeden uygulanır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- RockerSEAL®PR 230; Küçük alanlarda, temiz bez ile zemine yeterli miktarda sürülür. 10- 15 dk kurumaya bırakılır.
- Ardından son kat uygulama yapılmalıdır.

SARFIYAT:

Tek kat için min. 0,05 kg/ m²

Toplam teorik sarfiyat 0,05 - 0,08 kg/ m² dir.

TEHLİKE ve GÜVENLİK UYARILARI:

- Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.
- Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır.
- Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.
- Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.
- Satıcınızdan Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.